

Клей дисперсный (универсальный)



предназначен для приклеивания напольных ПВХ и виниловых покрытий в рулонах, текстильных и ковровых покрытий с различными подложками, на впитывающие воду основания (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- Морозостойкий.
- Не содержит летучих растворителей.
- Высокая клеящая способность.
- Пригоден для укладки покрытия на влажный клеевой слой.
- Оптимальное время для укладки покрытия.
- Подходит для теплых полов и под мебель на роликах.
- Легко наносится зубчатым шпателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Основа: полимерная дисперсия.
- Цвет: бежевый.
- Консистенция: средняя вязкость (ок. 35000-90000 мПа•с)
- Удельный вес: 1,4 кг. /л.
- Растворитель/Разбавитель: вода.
- Способ нанесения: зубчатый шпатель.
- Расход: ок. 320-480 г/м² (в зависимости от вида покрытия).
- Время подсушки: (время с момента нанесения клея до укладки напольного покрытия): 0-10 мин.
- Время укладки: 15-30 мин.
- Срок хранения: 12 месяцев (в целостной заводской упаковке).
- Морозостойкость: допускается 5 циклов замораживания.
- Наличие опасных веществ: не содержит

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел и других материалов, снижающих клеящую способность. Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и выравнивающую смесь. Не рекомендуется производить укладку покрытия сразу после нанесения клея на загрунтованную поверхность основания без нанесения на основание слоя шпатлевки или нивелирующей смеси толщиной не менее 3мм (для увеличения впитывающей способности основания). Температура клея и основания должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В заводской упаковке при температуре 5-25°C; вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки. В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (2-3 дня при комнатной температуре), затем тщательно перемешать. Не рекомендуется хранить клей в замороженном состоянии долгое время. Не рекомендуется размораживать в горячей воде или при помощи отопительных приборов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

На поверхности клея допускается образование полимерной пленки. Перед применением пленку необходимо удалить. Клей тщательно размешать! После этого клей готов к применению. Нанести клей с помощью зубчатого шпателя А2 или В1 равномерно на основание. Размер зубцов шпателя зависит от ровности поверхности и основы покрытия: для гладкой основы (виниловые покрытия) используется зубчатый шпатель А2, для структурированной (текстильные покрытия) - В1. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкоснуться с клеевыми рифами. Время предварительной подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха, ровности основания и количества нанесенного клея. Напольное покрытие укладывается во влажное клеевое поле. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов. Через 30 - 40 мин. покрытие еще раз прикатать валиком. Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15° С и относительной влажности не выше 75% (рекомендованная 65%). Сварку швов (стыков) покрытия можно производить не ранее чем через 24 часа. Свежие клеевые загрязнения немедленно удалить водой. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью щелочных моющих средств или подходящих органических растворителей, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Напольное покрытие должно пройти процесс акклиматизации. Соблюдайте инструкцию (указания) по укладке от производителя напольных покрытий. При работе с древесным основанием (дерево, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания или получить дополнительную информацию у производителя. При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу. Только пустые упаковки выбрасывать в мусоросборник. Затвердевший продукт = домашний мусор, незатвердевший продукт = коммунальное место сбора мусора. Отзывы и предложения просьба направлять производителю.